

**TECHNICAL DATA***(scheda tecnica)***Tape: PP 36 NO NOISE BROWN***(nastro)***BACKING : BOPP FILM***(Supporto : film in BOPP)***ADHESIVE : BROWN WATER BASED ACRYLIC***(adesivo: acrilico base acqua avana)*

|   | TEST<br><i>(prova)</i>                                                                                    | average<br>value<br><i>(valore medio)</i> | Units<br><i>(unita' di misura)</i> | acceptable<br>min./max.<br><i>( intervallo di accettabilita' )</i> | Test Method<br><i>( metodo di analisi )</i> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Thickness: total<br><i>(spessore): (totale)</i><br>backing<br><i>(supporto)</i>                           | 50<br><br>28                              | $\mu$                              | 46 ÷ 54<br><br>27 ÷ 29                                             | PSTC 33                                     |
| 2 | Weight : total<br><i>(peso): (totale)</i><br>backing<br><i>(supporto)</i><br>adhesive<br><i>(adesivo)</i> | 48,5<br><br>25,5<br><br>23                | g/m2                               | 45,5 ÷ 51,5<br><br>24,5 ÷ 26,5<br><br>21 ÷ 25                      | ISO 536                                     |
| 3 | Adhesion to steel: steel<br><i>(adesività lineare su) (acciaio)</i><br>backing<br><i>(supporto)</i>       | 7<br><br>9                                | N/25mm.                            | 4 ÷ 10<br><br>4 ÷ 14                                               | PSTC 101                                    |
| 4 | Shear Adhesion Met(50°C;25x25 mm)<br><i>(adesivita' tangenziale)</i>                                      | -                                         | h                                  | > 24                                                               | PSTC 107                                    |
| 5 | Tensile strenght MD<br><i>(carico di rottura longitudinale)</i>                                           | 100                                       | N/25mm.                            | 87,5 ÷ 125                                                         | PSTC 31                                     |
| 6 | Elongation to break %<br><i>(allungamento a rottura)</i>                                                  | 140                                       | %                                  | 110 ÷ 170                                                          | PSTC 31                                     |
| 7 | RBT<br><i>(appiccicosita')</i>                                                                            | 2                                         | cm                                 | 0 ÷ 4                                                              | PSTC 6                                      |
|   |                                                                                                           |                                           |                                    |                                                                    |                                             |
|   |                                                                                                           |                                           |                                    |                                                                    |                                             |
|   |                                                                                                           |                                           |                                    |                                                                    |                                             |
|   |                                                                                                           |                                           |                                    |                                                                    |                                             |

*Test methods are available on request**Le metodologie dei test sono disponibili a richiesta***Date of Issuance : 12.10.1994***(data di emissione):***Revised 6 : 20.01.2003***(revisione):***Object : Document updating***(oggetto):**(aggiornamento del documento)***Issued by:***(emesso da):*

LAB. R&amp;D

T.D.

**Note:** We advise to test the material in relation to required applications.

The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance

*(Si raccomanda di provare il prodotto per le applicazioni previste.**L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto e cambiare le specifiche che possano alterarne le prestazioni)*