# EUROFORN s.r.l.

PRODOTTI E SISTEMI PER L'IMBALLAGGIO

## FILM ESTENSIBILE MANUALE 17µm
## SCHEDA TECNICA

Descrizione: Film Estensibile Manuale Neutro in bobina con lato collante interno.

Applicazione: Film estensibile in LLDPE per l'utilizzo manuale.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

| | | Valore | Unità | Tolleranze | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore | | 17 | µm | ± 1 | PLT 01 |
| Densità | | 0,916 | g/cm$^3$ | ± 0,003 | Teorico |
| Carico di rottura | MD | 50 | N/mm$^2$ | Valore minimo | ASTM D882 |
| | TD | 20 | | | |
| Carico di snervamento | MD | 7 | N/mm$^2$ | Valore minimo | |
| | TD | 7 | | | |
| Allungamento a rottura | MD | 380 | % | Valore minimo | |
| | TD | 570 | | | |
| | | | | | |
| Potere collante (Cling) | | 125 | cN | ± 15 % | ASTM D5458 |
| | | | | | |

Il film è ottenuto da resine di polietilene a additivi atossici D.M. 21/03/1973 e successivi

CARATTERISTICHE DELLE BOBINE:

| | Valore | Unità | Tolleranze | Metodo |
|---|---|---|---|---|
| Fascia | Nominale* | mm | ± 3 | - |
| Peso bobina | Nominale* | kg | ± 3% | - |
| Diametro interno mandrino | Nominale* | Mm | ± 1 | - |
| Diametro bobine: | Nominale* | mm | ± 5 | - |

* Il valore nominale è da considerarsi pari a quello specificato in fase di definizione dell'ordine.

Condizioni di stoccaggio

Per evitarne il precoce deterioramento è consigliabile collocare il materiale in luogo asciutto e al riparo della luce solare; la temperatura raccomandata per gli stoccaggi a lungo termine è di -10÷50°C ad un'umidità del 40÷80%. La temperatura di utilizzo più idonea è di 15÷30°C. Al fine di ottenere le migliori caratteristiche è consigliabile utilizzare il materiale entro sei mesi dalla data di produzione.

Importante:

I dati riportati sono frutto delle nostre conoscenze più aggiornate e si basano sui valori medi riscontrati durante le regolari produzioni. Essi hanno lo scopo di illustrare le principali caratteristiche del prodotto e non dovrebbero pertanto essere considerati come garanzia di idoneità del prodotto alla specifica applicazione.

Approvato:
(Documento telematico, non necessita di firma)