I. MA. PACK S.r.l.

Produzione Imballaggi Industriali

I-MA-PACK

TECHNICAL DATA SHEET

DUPLEX laminated film, composition:
12 my PET MET + 17my LD.PE

		TEST METHOD
Weight	34 gr/m2	ISO 536
Yield	30,4 m2/kg	ISO 536
Tensile strength	9 kg / 15mm2	ASTM D 882
Delamination values	1.5 N/15 mm	ASTM 904-84
Coefficient of friction PE-> PE (C.O.F.)	0.45	ASTM D 1894
Water vapour transmission rate	1.8gr/m2 in 24 hours At 38° and 90% R.H.*	ASTM D 398-83

*R.H. = relative humidity

I.MA.PACK S.r.l.
SEDE LEGALE
VIA CODACCHIO, 2 ^ TRAVERSA
Z. I. ASI ROMA - LATINA
04013 SERMONETA (LT) - ITALY

PARTITA IVA 02143980593
REG. IMPRESE ROMA 02143980593
CAPITALE SOCIALE € 119.000 I.V.
TEL. +39 0773 877014
FAX. +39 0773 800394

www.imapack.com