SCHEDA TECNICA



Articolo:	**B1000 K-ROAD**
Norma:	**UNI EN ISO 20345:2012**
Categoria di Sicurezza:	**S3 HI CI HRO SRC**
Altezza calzatura intera:	**Mod. A, H 87 mm (< 113 mm, Rif. EN ISO 20345-5.2.2)**
Calzata:	**11,5**
Tipo costruzione:	**STROBEL; SUOLA BIDENSITA' APPLICATA PU/GOMMA**
Pulizia e manutenzione:	Utilizzare spazzole a setole morbide e acqua. Non impiegare sostanze quali alcool, diluenti, benzine, petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico. Conservare le calzature asciutte e pulite in luogo appropriato a temperatura ambiente.
Settori consigliati:	**Edilizia, industria leggera, industria pesante, cantieristica, grandi impianti, artigianato, agricoltura, miniere, piattaforme estrattive.**

Calzatura intera: protezioni

Componente	Descrizione	Valore	*Requisito minimo*	*EN 20345*
Puntale in alluminio	Resistenza all'urto (200 J)	17,0 mm	≥ 14 mm	
	• Altezza libera dopo l'urto			5.3.2.3
	Resistenza alla compressione (15 kN)	21,0 mm	≥ 14 mm	
	• Altezza libera dopo la compressione			5.3.2.4
Suola (SRC)	Resistenza allo scivolamento			
	• SRA – pianta (suola intera)	0,56	≥ 0,32	5.3.5.4
	• SRA – tacco (angolo di 7°)	0,36	≥ 0,28	5.3.5.4
	• SRB – pianta (suola intera)	0,20	≥ 0,18	5.3.5.4
	• SRB – tacco (angolo di 7°)	0,15	≥ 0,13	5.3.5.4
Fresh'n Flex (P)	Resistenza alla perforazione	Nessuna perforazione	≥ 1100 N	6.2.1
Fondo (A)	Proprietà antistatiche	a secco 5,80 x 10^8 Ω	≥ 10^5 Ω , ≤ 10^9 Ω	6.2.2.2
	• Resistenza elettrica	a umido 7,45 x 10^7 Ω	≥ 10^5 Ω , ≤ 10^9 Ω	6.2.2.2
Suola/tomaio	Isolamento termico			
Calore (HI)	• Aumento Temp sottopiede	18 °C	≤ 22°C	6.2.3.1
Freddo (CI)	• Diminuzione Temp sottopiede	8,5°C	≤ 10°C	6.2.3.2
Tacco (E)	Assorbimento di energia nella zona del tallone	29 J	≥ 20 J	6.2.4
(WR)	Resistenza all'acqua (penetrazione acqua)	N/A	≤ 3 cm^2 l'area bagnata dopo 4800 cicli	6.2.5
(M)	Protezione metatarsale	N/A	≥ 40 mm	6.2.6

Tomaio

Materiali	Descrizione	Valore	*Requisito minimo*	*EN 20345*
	Resistenza allo strappo	215 N	≥ 60 N	5.4.3
Pelle	Resistenza a trazione	N/A	≥ 15 N/mm^2	5.4.4
Nubuck	Permeabilità al vapor d'acqua	1,7 mg/cm^2 h	≥ 0.8 mg/cm^2 h	5.4.6
	Valore di pH	4,15	≥ 3,2	5.4.7
	Contenuto di cromo VI	N/A	Non rilevabile	5.4.9
	Penetrazione d'acqua	0,0 g	≤ 0.2 g	6.3
	Assorbimento d'acqua	11	≤ 30%	6.3

Fodera

Materiali	Descrizione	Valore	*Requisito minimo*	*EN 20345*
	Resistenza allo strappo	45 N	≥ 15 N	5.5.1
	Resistenza all'abrasione	• a secco la superficie non presenta alcun foro	Nessun foro prima dei 51.200 cicli	5.5.2
Tessuto 3D		• a umido la superficie non presenta alcun foro	Nessun foro prima dei 25.600 cicli	5.5.2
	Permeabilità al vapor d'acqua	21,0 mg/cm2 h	≥ 2,0 mg/cm^2 h	5.5.3
	Valore di pH	N/A	Non rilevabile	5.5.4
	Contenuto di cromo VI	N/A	Non rilevabile	5.5.5

Base Protection Srl
Via dell'Unione Europea, 61
Italy - 76121 Barletta (BT)
P.I. 06617940728

P +39 0883 334811
F +39 0883 334824
E info@basepro.it
W www.baseprotection.com

Il contenuto della presente scheda tecnica è copyright di BASE PROTECTION Srl. La riproduzione, anche parziale, di testi e/o immagini qui presentati è espressamente vietata.

Sottopiede				
Materiali	**Descrizione**	**Valore**	***Requisito minimo***	***EN 20345***
	Spessore	3,7 mm	≥ 2,0 mm	5.7.1
	Valore di pH	N/A	Non rilevabile	5.7.2
Fresh'n Flex	Assorbimento d'acqua	82 mg/cm^2	≥ 70 mg/cm^2	5.7.3
	Deassorbimento d'acqua	90 %	≥ 80 %	5.7.3
	Resistenza all'abrasione (dopo 400 cicli)	Nessun danno	Danneggiamento ≤ del riferimento normativo	5.7.4.1
	Contenuto di cromo VI	N/A	Non rilevabile	5.7.5


Plantare estraibile				
Materiali	**Descrizione**	**Valore**	***Requisito minimo***	***EN 20345***
	Spessore	3,5±0,5 mm (punta) 9±0,5 mm (tacco)	N/A	5.7.1
	Valore di pH	N/A	Non rilevabile	5.7.2
Dry'n air Omnia	Assorbimento d'acqua	Permeabile attraverso i fori	Permeabile o ≥ 70mg/cm^2	5.7.3
	Deassorbimento d'acqua	Permeabile attraverso i fori	Permeabile o ≥ 80%	5.7.3
	Resistenza all'abrasione	Nessun danno	Nessun foro prima di 25600 cicli a secco e 12800 cicli a umido	5.7.4.2
	Contenuto di cromo VI	N/A	Non rilevabile	5.7.5

Suola				
Materiali	**Descrizione**	**Valore**	***Requisito minimo***	***EN 20345***
	Spessore suola senza ramponi	6 mm	≥ 4 mm	5.8.1.1
	Altezza ramponi	4 mm	≥ 2,5mm	5.8.1.3
	Resistenza allo strappo	8,3 kN/m	≥ 8 kN/m	5.8.2
	Resistenza all'abrasione • Perdita di volume relativa	75 mm^3	≤ 150 mm^3	5.8.3
Intersuola in PU; Battistrada in gomma	Resistenza alle flessioni • Crescita degli intagli dopo 30.000 cicli	1,5mm	≤ 4 mm	5.8.4
	Idrolisi • Crescita degli intagli dopo 150.00 cicli	2 mm	≤ 6 mm	5.8.5
	Distacco battistrada-intersuola	4,7	≥ 4 N/mm; (*) ≥ 3 N/mm con strappo della suola	5.8.6
	(HRO) Resistenza al calore per contatto (300°C)	Nessun danno	Nessun danno (fusione, rottura)	6.4.1
	(FO) Resistenza idrocarburi (variazione di volume)	2 %	≤ 12%	6.4.2

Data: 20/06/2018

Emesso da: Resp. Tecnico Ing. Cataldo De Luca

Firma:



Base Protection Srl
Via dell'Unione Europea, 61
Italy - 76121 Barletta (BT)
P.I. 06617940728

P +39 0883 334811
F +39 0883 334824
E info@basepro.it
W www.baseprotection.com

Il contenuto della presente scheda tecnica è copyright di BASE PROTECTION Srl. La riproduzione, anche parziale, di testi e/o immagini qui presentati è espressamente vietata.